

試 験 証 明 書

依 頼 者 清立商工 株式会社 殿
品 名 Pe400D/36 本 25mm 目 1 点
試 験 項 目 引張強さ・伸び率

平成21年12月10日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

平成21年12月14日


カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号

財団法人 日本化学繊維検査協会

大阪事業所 資材雑貨ビル5F


Tel (06)-6441-0315 Fax (06)-6441-2420



記

試験項目	試験結果	試験方法
引張強さ(N)	1130	JIS L 1043-1992 1節2脚 引張速度：20cm/min つかみ間隔：20cm
伸び率(%)	23.9	

試 料



以 上